

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

Nombre de la Empresa:	Almacén Pintutécnicas S.A.S.
Dirección:	Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta
Ciudad:	Cali - Colombia
Contacto:	Hernando Álvarez Jr
Teléfonos:	(+57) 4430238 - 4443130
E-mail:	ventas@pintutecnicas.com
Sitio Web:	www.pintutecnicas.com

FOTOGRAFIA	ANTICORROSIVO PRIMER PU INDUSTRIAL
	<p>Poliuretánico para aplicar sobre superficies ferrosas y no ferrosas previamente tratadas, garantizando una excelente adherencia y un óptimo aspecto al acabado.</p>

BENEFICIOS

- Resistencia a los solventes
- Resistencia a los agentes químicos
- Excelente adherencia
- Rápido secado
- Alto poder de Barrera Anticorrosiva

APLICACIÓN

1- PRIMER PU INDUSTRIAL

- Relación de Catálisis: 4:1
- Componente A: PRIMER PU INDUSTRIAL DC0030
- Componente B: CATALIZADOR PU INDUSTRIAL DC0030
- Para un galón de Componente A, se requiere un cuarto de galón de Componente B
- Mezclar Componentes A y B, homogenizando correctamente, dar un tiempo de inducción (reposo) de 5 minutos a la mezcla catalizada.
- La vida útil de la mezcla catalizada es de máximo 1 hora a 25°C, Preparar la cantidad que se requiere consumir en este tiempo.

2- APLICACIÓN

- Aplicar la mezcla catalizada con brocha de cerda natural
- Aplicar dos manos de producto, con un oreo de 5 minutos entre manos.
- Espesor recomendado de película seca: (70-85) μm

Condiciones ambientales límites de aplicación

- Temperatura mínima: 10 ° C
- Temperatura mínima del sustrato 10 ° C y 3 ° C por encima de la temperatura de rocío
- Temperatura máxima del sustrato 35 ° C
- Humedad relativa máxima: 80 %
- Las resistencias a condiciones climáticas recomendadas se logran con óptimos resultados a los siete (7) días.

COMO COMPRAR

Almacén Pintutécnicas s.a.s. ofrece varias formas de adquirir nuestros productos, como lo son:

- 1- Dirigirse a nuestros puntos de venta en Cali – Colombia ubicados en la dirección: Calle 33ª # 16-59 B/ Floresta,
- 2- Puede escribirnos a nuestro CHAT **Asesoría en Línea** de nuestra página web: www.pintutecnicas.com
- 3- Llamar a los teléfonos: (+57) 4430238 – 4443130

Medios de pago: Dinero en Efectivo, Cheque, Tarjeta de Crédito, FenalCheque.